

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	457	2.7		15%以下	14,235	84.1	
	E70	3,952	23.3		15~20%	1,759	10.4	
	E90	7,808	46.1		20~25%	898	5.3	
	E110	3,903	23.1		25%以上	37	0.2	
	E130	738	4.4		合計	16,929	100.0	
	E150	71	0.4					
	合計	16,929	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計			
	E150							
	合計							
桧正角	E50	12	0.0		15%以下	30,378	83.2	
	E70	295	0.8		15~20%	5,677	15.6	
	E90	4,349	11.9		20~25%	403	1.1	
	E110	15,674	43.1		25%以上	3	0.1	
	E130	12,887	35.3		合計	36,461	100.0	
	E150	3,244	8.9					
	合計	36,461	100.0					