

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	364	2.3		15%以下	11,983	77.2	
	E70	3,527	22.8		15~20%	2,395	15.5	
	E90	6,937	44.8		20~25%	1,081	7.0	
	E110	3,800	24.5		25%以上	39	0.3	
	E130	791	5.1		合計	15,498	100.0	
	E150	79	0.5					
	合計	15,498	100.0					
杉平角	E50	169	11.0		15%以下	1,313	85.7	
	E70	631	41.2		15~20%	101	6.6	
	E90	589	38.5		20~25%	61	4.0	
	E110	131	8.6		25%以上	56	3.7	
	E130	11	0.7		合計	1,531	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,531	100.0					
桧正角	E50	6	0.1		15%以下	15,944	79.8	
	E70	237	1.2		15~20%	3,642	18.3	
	E90	2,430	12.2		20~25%	350	1.8	
	E110	8,276	41.5		25%以上	1	0.1	
	E130	7,087	35.5		合計	19,937	100.0	
	E150	1,901	9.5					
	合計	19,937	100.0					