

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	200	1.9		15%以下	8,570	80.1	
	E70	1,970	18.4		15~20%	1,312	12.3	
	E90	4,757	44.4		20~25%	748	7.0	
	E110	2,967	27.7		25%以上	67	0.6	
	E130	684	6.4		合計	10,697	100.0	
	E150	119	1.2					
	合計	10,697	100.0					
杉平角	E50	27	9.2		15%以下	212	72.4	
	E70	114	38.9		15~20%	39	13.3	
	E90	99	33.8		20~25%	17	5.8	
	E110	39	13.3		25%以上	25	8.5	
	E130	12	4.1		合計	293	100.0	
	E150	2	0.7					
	合計	293	100.0					
桧正角	E50	11	0.1		15%以下	21,188	79.6	
	E70	243	0.9		15~20%	5,009	18.9	
	E90	3,073	11.6		20~25%	368	1.4	
	E110	11,101	41.7		25%以上	4	0.1	
	E130	9,687	36.5		合計	26,569	100.0	
	E150	2,454	9.2					
	合計	26,569	100.0					