

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	234	2.2		15%以下	8,591	79.3	
	E70	2,009	18.5		15~20%	1,611	14.9	
	E90	4,563	42.2		20~25%	596	5.6	
	E110	3,088	28.5		25%以上	16	0.2	
	E130	820	7.6		合計	10,814	100.0	
	E150	100	1.0					
	合計	10,814	100.0					
杉平角	E50	42	8.9		15%以下	356	75.0	
	E70	157	33.1		15~20%	60	12.7	
	E90	190	39.9		20~25%	34	7.2	
	E110	79	16.7		25%以上	24	5.1	
	E130	5	1.1		合計	474	100.0	
	E150	1	0.3					
	合計	474	100.0					
桧正角	E50	3	0.1		15%以下	14,297	79.3	
	E70	135	0.8		15~20%	3,441	19.1	
	E90	1,828	10.2		20~25%	252	1.5	
	E110	7,178	39.8		25%以上	4	0.1	
	E130	6,845	38.0		合計	17,994	100.0	
	E150	2,005	11.1					
	合計	17,994	100.0					