

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	239	2.0		15%以下	8,625	71.2	
	E70	2,343	19.3		15~20%	2,403	19.9	
	E90	5,466	45.1		20~25%	1,034	8.6	
	E110	3,288	27.2		25%以上	26	0.3	
	E130	677	5.7		合計	12,088	100.0	
	E150	75	0.7					
	合計	12,088	100.0					
杉平角	E50	70	4.7		15%以下	1,144	75.2	
	E70	479	31.6		15~20%	294	19.4	
	E90	699	45.9		20~25%	57	3.8	
	E110	237	15.6		25%以上	23	1.6	
	E130	33	2.2		合計	1,518	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,518	100.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	19,606	79.7	
	E70	153	0.7		15~20%	4,714	19.2	
	E90	2,625	10.7		20~25%	268	1.1	
	E110	10,642	43.1		25%以上	0	0.0	
	E130	8,978	36.5		合計	24,588	100.0	
	E150	2,183	8.9					
	合計	24,588	100.0					