

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	485	4.5		15%以下	8,711	80.1	
	E70	3,175	29.2		15~20%	1,768	16.2	
	E90	4,926	45.2		20~25%	382	3.6	
	E110	2,045	18.9		25%以上	1	0.1	
	E130	216	2.0		合計	10,862	100.0	
	E150	15	0.2					
	合計	10,862	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	56	0.2		15%以下	24,253	79.3	
	E70	398	1.4		15~20%	5,881	19.3	
	E90	4,791	15.7		20~25%	400	1.4	
	E110	14,481	47.3		25%以上	0	0.0	
	E130	9,295	30.4		合計	30,534	100.0	
	E150	1,513	5.0					
	合計	30,534	100.0					