

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,492	3.4		15%以下	59,292	80.8	
	E70	18,122	24.7		15~20%	10,289	14.0	
	E90	32,536	44.4		20~25%	3,589	4.9	
	E110	16,826	22.9		25%以上	193	0.3	
	E130	3,075	4.2		合計	73,363	100.0	
	E150	312	0.4					
	合計	73,363	100.0					
杉平角	E50	261	3.3		15%以下	6,777	86.8	
	E70	2,163	27.7		15~20%	626	8.0	
	E90	3,872	49.6		20~25%	323	4.2	
	E110	1,267	16.2		25%以上	80	1.0	
	E130	229	3.0		合計	7,806	100.0	
	E150	14	0.2					
	合計	7,806	100.0					
桧正角	E50	125	0.1		15%以下	170,845	89.7	
	E70	1,537	0.8		15~20%	19,137	10.0	
	E90	22,133	11.6		20~25%	576	0.3	
	E110	81,597	42.8		25%以上	1	0.0	
	E130	69,072	36.3		合計	190,559	100.0	
	E150	16,095	8.4					
	合計	190,559	100.0					