

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	411	4.8		15%以下	6,298	74.1	
	E70	2,437	28.7		15~20%	1,407	16.6	
	E90	3,715	43.8		20~25%	751	8.9	
	E110	1,660	19.5		25%以上	32	0.4	
	E130	250	3.0		合計	8,488	100.0	
	E150	15	0.2					
	合計	8,488	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	10	0.1		15%以下	19,645	76.1	
	E70	219	0.9		15~20%	5,663	21.9	
	E90	3,167	12.3		20~25%	504	1.9	
	E110	11,400	44.1		25%以上	5	0.1	
	E130	9,011	34.9		合計	25,817	100.0	
	E150	2,010	7.7					
	合計	25,817	100.0					