

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	119	2.6		15%以下	3,826	83.4	
	E70	998	21.8		15~20%	562	12.3	
	E90	2,063	44.9		20~25%	197	4.3	
	E110	1,148	25.0		25%以上	0	0.0	
	E130	236	5.2		合計	4,585	100.0	
	E150	21	0.5					
	合計	4,585	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計	0	0.0	
	E150							
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	14,878	88.5	
	E70	133	0.8		15~20%	1,858	11.0	
	E90	1,969	11.7		20~25%	91	0.5	
	E110	7,419	44.0		25%以上	0	0.0	
	E130	5,943	35.3		合計	16,827	100.0	
	E150	1,359	8.1					
	合計	16,827	100.0					