

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	45	2.7		15%以下	1,506	90.0	
	E70	433	25.9		15~20%	148	8.8	
	E90	772	46.0		20~25%	20	1.2	
	E110	371	22.2		25%以上	0	0.0	
	E130	48	2.9		合計	1,674	100.0	
	E150	5	0.3					
	合計	1,674	100.0					
杉平角	E50	70	4.4		15%以下	1,381	86.5	
	E70	518	32.4		15~20%	149	9.3	
	E90	714	44.8		20~25%	66	4.1	
	E110	253	15.8		25%以上	1	0.1	
	E130	40	2.5		合計	1,597	100.0	
	E150	2	0.1					
	合計	1,597	100.0					
桧正角	E50	34	0.2		15%以下	17,361	88.6	
	E70	184	0.9		15~20%	2,195	11.2	
	E90	2,744	14.0		20~25%	34	0.2	
	E110	8,979	45.8		25%以上	0	0.0	
	E130	6,459	33.0		合計	19,590	100.0	
	E150	1,190	6.1					
	合計	19,590	100.0					