

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	280	3.1		15%以下	7,046	78.9	
	E70	2,100	23.5		15~20%	1,124	12.6	
	E90	3,976	44.6		20~25%	627	7.1	
	E110	2,102	23.6		25%以上	124	1.4	
	E130	411	4.6		合計	8,921	100.0	
	E150	52	0.6					
	合計	8,921	100.0					
杉平角	E50	3	7.1		15%以下	37	88.1	
	E70	16	38.1		15~20%	4	9.5	
	E90	18	42.9		20~25%	1	2.4	
	E110	5	11.9		25%以上	0	0.0	
	E130	0	0.0		合計	42	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	42	100.0					
桧正角	E50	8	0.1		15%以下	14,223	90.7	
	E70	134	0.9		15~20%	1,405	9.0	
	E90	1,752	11.2		20~25%	49	0.3	
	E110	6,143	39.1		25%以上	0	0.0	
	E130	5,863	37.4		合計	15,677	100.0	
	E150	1,777	11.3					
	合計	15,677	100.0					