

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	377	4.0		15%以下	7,964	84.3	
	E70	2,681	28.4		15~20%	1,129	12.0	
	E90	4,241	44.9		20~25%	354	3.7	
	E110	1,836	19.4		25%以上	0	0.0	
	E130	286	3.0		合計	9,447	100.0	
	E150	26	0.3					
	合計	9,447	100.0					
杉平角	E50	101	3.7		15%以下	2,417	87.8	
	E70	930	33.8		15~20%	214	7.8	
	E90	1,195	43.5		20~25%	85	3.1	
	E110	466	16.9		25%以上	36	1.3	
	E130	56	2.0		合計	2,752	100.0	
	E150	4	0.1					
	合計	2,752	100.0					
桧正角	E50	10	0.1		15%以下	15,091	94.0	
	E70	207	1.3		15~20%	947	5.9	
	E90	2,305	14.4		20~25%	5	0.1	
	E110	7,126	44.4		25%以上	0	0.0	
	E130	5,293	33.0		合計	16,043	100.0	
	E150	1,102	6.8					
	合計	16,043	100.0					