

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	721	6.0		15%以下	10,220	83.9	
	E70	4,201	34.5		15~20%	1,605	13.2	
	E90	5,162	42.3		20~25%	356	2.9	
	E110	1,811	14.8		25%以上	0	0.0	
	E130	280	2.3		合計	12,181	100.0	
	E150	6	0.1					
	合計	12,181	100.0					
杉平角	E50	131	8.3		15%以下	1,451	92.3	
	E70	600	38.2		15~20%	71	4.5	
	E90	654	41.6		20~25%	38	2.4	
	E110	173	11.0		25%以上	12	0.8	
	E130	14	0.9		合計	1,572	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,572	100.0					
桧正角	E50	26	0.1		15%以下	18,721	93.9	
	E70	357	1.8		15~20%	1,207	6.1	
	E90	3,386	17.0		20~25%	0	0.0	
	E110	9,027	45.3		25%以上	0	0.0	
	E130	6,029	30.3		合計	19,928	100.0	
	E150	1,103	5.5					
	合計	19,928	100.0					