







種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,581	2.8		15%以下	44,193	81.6	
	E70	12,983	23.0		15~20%	9,818	18.1	
	E90	25,015	44.4		20~25%	168	0.3	
	E110	13,536	24.0		25%以上	0	0.0	
	E130	2,914	5.2		合計	54,179	100.0	
	E150	304	0.6					
	合計	56,333	100.0					
杉平角	E50	130	1.9		15%以下	3,770	91.0	
	E70	1,166	25.7		15~20%	374	9.0	
	E90	2,152	47.3		20~25%	0	0.0	
	E110	965	21.2		25%以上	0	0.0	
	E130	130	2.9		合計	4,144	100.0	
	E150	6	0.1					
	合計	4,549	99.1					
桧正角	E50	117	0.1		15%以下	106,007	94.1	
	E70	1,286	1.1		15~20%	6,635	5.8	
	E90	13,634	12.0		20~25%	3	0.1	
	E110	47,639	42.0		25%以上	0	0.0	
	E130	40,310	35.5		合計	112,645	100.0	
	E150	10,624	9.3					
	合計	113,610	100.0					