

品質管理データ

2025年10月～2026年3月(下半期)

※JAS改訂後の基準で下半期累計を算出しています。

高知おとよ製材株式会社

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50 (6.9以下)	8,153	11.9		15%以下	53,848	82.2	
	E70 (7.0~8.9)	28,411	41.4		15~20%	11,436	17.5	
	E90 (9.0~10.9)	24,114	35.2		20~25%	191	0.3	
	E110 (11.0~12.9)	6,939	10.1		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	837	1.3		合計	65,475	100.0	
	E150 (15.0以上)	31	0.1					
	合計	68,485	100.0					
杉平角	E50 (6.9以下)	332	9.5		15%以下	2,844	91.0	
	E70 (7.0~8.9)	1,432	40.9		15~20%	281	9.0	
	E90 (9.0~10.9)	1,350	38.6		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	355	10.1		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	27	0.8		合計	3,125	100.0	
	E150 (15.0以上)	1	0.1					
	合計	3,497	100.0					
桧正角	E50 (6.9以下)	535	0.4		15%以下	142,933	95.1	
	E70 (7.0~8.9)	7,655	5.1		15~20%	7,272	4.9	
	E90 (9.0~10.9)	45,000	29.6		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	68,044	44.8		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	27,536	18.2		合計	150,205	100.0	
	E150 (15.0以上)	2,783	1.9					
	合計	151,553	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します