

品質管理データ

2025年4月～2026年3月(2025年度)

※JAS改訂後の基準で年間累計を算出しています。

高知おおとよ製材株式会社

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50 (6.9以下)	15,299	12.6		15%以下	93,986	79.7	
	E70 (7.0~8.9)	50,523	41.3		15~20%	23,425	19.9	
	E90 (9.0~10.9)	42,620	34.8		20~25%	388	0.4	
	E110 (11.0~12.9)	12,203	10.0		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	1,443	1.2		合計	117,799	100.0	
	E150 (15.0以上)	60	0.1					
	合計	122,148	100.0					
杉平角	E50 (6.9以下)	1,035	12.9		15%以下	6,557	90.0	
	E70 (7.0~8.9)	3,507	43.8		15~20%	725	10.0	
	E90 (9.0~10.9)	2,750	34.3		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	663	8.3		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	46	0.6		合計	7,282	100.0	
	E150 (15.0以上)	1	0.1					
	合計	8,002	100.0					
桧正角	E50 (6.9以下)	1,309	0.5		15%以下	260,234	94.1	
	E70 (7.0~8.9)	15,274	5.6		15~20%	16,065	5.9	
	E90 (9.0~10.9)	85,903	30.9		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	124,954	45.0		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	45,818	16.5		合計	276,299	100.0	
	E150 (15.0以上)	4,085	1.5					
	合計	277,343	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します

<https://otovo-seizai.co.jp/pdf/04-year.pdf>