

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	204	2.8		15%以下	5,592	81.7	
	E70	1,719	23.9		15~20%	1,230	18.0	
	E90	3,165	44.1		20~25%	19	0.3	
	E110	1,723	24.0		25%以上	0	0.0	
	E130	344	4.8		合計	6,841	100.0	
	E150	26	0.4					
	合計	7,181	100.0					
杉平角	E50	17	2.3		15%以下	650	94.1	
	E70	174	23.4		15~20%	41	5.9	
	E90	351	47.2		20~25%	0	0.0	
	E110	169	22.8		25%以上	0	0.0	
	E130	31	4.2		合計	691	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	743	100.0					
桧正角	E50	23	0.1		15%以下	20,443	96.0	
	E70	198	0.9		15~20%	852	4.0	
	E90	2,328	10.9		20~25%	0	0.0	
	E110	8,832	41.3		25%以上	0	0.0	
	E130	7,638	35.7		合計	21,295	100.0	
	E150	2,389	11.1					
	合計	21,408	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します