

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	336	2.3		15%以下	10,894	76.4	
	E70	2,945	20.6		15~20%	3,297	23.1	
	E90	6,419	44.8		20~25%	65	0.5	
	E110	3,759	26.2		25%以上	0	0.0	
	E130	777	5.4		合計	14,256	100.0	
	E150	104	0.7					
	合計	14,340	100.0					
杉平角	E50	3	0.6		15%以下	469	89.7	
	E70	95	17.6		15~20%	54	10.3	
	E90	248	45.9		20~25%	0	0.0	
	E110	165	30.6		25%以上	0	0.0	
	E130	26	4.8		合計	523	100.0	
	E150	3	0.5					
	合計	540	100.0					
桧正角	E50	35	0.2		15%以下	15,611	93.2	
	E70	144	0.9		15~20%	1,145	6.8	
	E90	1,836	11.2		20~25%	0	0.0	
	E110	6,600	40.3		25%以上	0	0.0	
	E130	6,026	36.8		合計	16,756	100.0	
	E150	1,724	10.6					
	合計	16,365	100.0					