種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	373	3.3		15%以下	7,842	71.5	
	E70	2,649	23.5		15~20%	3,082	28.1	
	E90	5,086	45.1		20~25%	40	0.4	
	E110	2,642	23.4		25%以上	0	0.0	
	E130	482	4.3		合計	10,964	100.0	
	E150	42	0.4					
	合計	11,274	100.0					
杉平角	E50	81	4.6		15%以下	1,504	91.4	
	E70	582	33.0		15~20%	142	8.6	
	E90	780	44.1		20~25%	0	0.0	
	E110	285	16.1		25%以上	0	0.0	
	E130	39	2.2		合計	1,646	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,767	100.0					
桧正角	E50	17	0.1		15%以下	13,442	93.3	
	E70	228	1.6		15~20%	966	6.7	
	E90	2,237	15.5		20~25%	0	0.0	
	E110	6,593	45.6		25%以上	0	0.0	
	E130	4,559	31.5		合計	14,408	100.0	
	E150	819	5.7					
	合計	14,453	100.0					