品質管理データ 2025年8月

高知おおとよ製材株式会社

種類	ヤング率				高知おおとよ製材株式会社 含水率			
	ヤング係数	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	5.9未満	208	3.6	(%)	15%以下	880	98.3	(%)
	6.0 ~ 7.9	1,373	23.8	40				100
	8.0~9.9	2,495	43.1	30	15~20%	15	1.7	75
	10.0~11.9	1,374	23.7	20	20~25%	0	0.0	50
	12.0~13.9	309	5.4	10		7		25
	14以上	23	0.4	0 5.9未着。0~8.0~10.0~12.0~14以上 11.9~13.9上	25%以上	7	0.0	0
	合計	5,782	100.0	7.9 9.9 11.9 13.9 4	合計	895	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上
杉平角	5.9未満	17	7.9	(%) 50	15%以下	52	34.0	(%)
	6.0 ~ 7.9	77	35.6	40	45 000/	101	00.0	
	8.0~9.9	87	40.2	30	15~20%	101	66.0	75
	10.0~11.9	32	14.8	20	20~25%	0	0.0	50
	12.0~13.9	2	1.0	10	050/ N L	0	0.0	25
	14以上	1	0.5	0 5.9未着。0~8.0~9.0~12.0~14以上 13.9	25%以上	0	0.0	0
	合計	216	100.0		合計	153	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上
桧正角	5.9未満	46	0.3	(%) 50	15%以下 15,170	89.6	(%) 100	
	6.0 ~ 7.9	314	1.9	40	45 000/	4 744	10.4	
	8.0~9.9	2,529	14.8	30	15~20%	1,744	10.4	75
	10.0~11.9	7,644	44.9	20	20~25%	0	0.0	50
	12.0~13.9	5,486	32.2	0	050/101 1			25
	14以上	988	5.9	5.9未 6.0~ 8.0~ 10.0~ 12.0~ 14以上	25%以上	0	0.0	0
	合計	17,007	100.0	1.9 3.9 11.9 13.9 4	合計	16,914	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上