

種類	強度等級			含水率			含水率分布図	
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	
杉正角	5.9以下	519	4.1	 5.9以下 6.0～7.9 8.0～9.9 10.0～11.9 12.0～13.9 14.0以上	15%以下	9,866	81.9	 15%以下 15～20% 20～25% 25%以上
	6.0～7.9	3,650	28.8		15～20%	2,144	17.8	
	8.0～9.9	5,700	44.8		20～25%	32	0.3	
	10.0～11.9	2,409	18.9		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	410	3.2		合計	12,042	100.0	
	14.0以上	27	0.2					
	合計	12,715	100.0					
杉平角	5.9以下	0	#DIV/0!	 5.9以下 6.0～7.9 8.0～9.9 10.0～11.9 12.0～13.9 14.0以上	15%以下	0	#DIV/0!	 15%以下 15～20% 20～25% 25%以上
	6.0～7.9	0	#DIV/0!		15～20%	0	#DIV/0!	
	8.0～9.9	0	#DIV/0!		20～25%	0	#DIV/0!	
	10.0～11.9	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	12.0～13.9	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	14.0以上	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	5.9以下	115	0.4	 5.9以下 6.0～7.9 8.0～9.9 10.0～11.9 12.0～13.9 14.0以上	15%以下	27,027	93.1	 15%以下 15～20% 20～25% 25%以上
	6.0～7.9	577	1.9		15～20%	1,998	6.9	
	8.0～9.9	5,059	17.3		20～25%	0	0.0	
	10.0～11.9	13,479	46.1		25%以上	0	0.0	
	12.0～13.9	8,728	29.9		合計	29,025	100.0	
	14.0以上	1,264	4.4					
	合計	29,222	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します