

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50 (6.9以下)	770	9.5		15%以下	6,457	82.3	
	E70 (7.0~8.9)	3,190	38.9		15~20%	1,361	17.4	
	E90 (9.0~10.9)	3,045	37.2		20~25%	19	0.3	
	E110 (11.0~12.9)	1,043	12.7		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	129	1.6		合計	7,837	100.0	
	E150 (15.0以上)	7	0.1					
	合計	8,184	100.0					
杉平角	E50 (6.9以下)	123	13.5		15%以下	719	89.9	
	E70 (7.0~8.9)	390	42.7		15~20%	80	10.1	
	E90 (9.0~10.9)	317	34.7		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	76	8.4		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	6	0.7		合計	799	100.0	
	E150 (15.0以上)	0	0.0					
	合計	912	100.0					
桧正角	E50 (6.9以下)	35	0.2		15%以下	18,789	96.8	
	E70 (7.0~8.9)	663	3.4		15~20%	609	3.2	
	E90 (9.0~10.9)	4,562	23.3		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	8,809	45.1		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	4,722	24.1		合計	19,398	100.0	
	E150 (15.0以上)	746	3.9					
	合計	19,537	100.0					