

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50 (6.9以下)	1,271	12.1		15%以下	8,474	84.4	
	E70 (7.0~8.9)	4,287	40.9		15~20%	1,543	15.3	
	E90 (9.0~10.9)	3,638	34.7		20~25%	23	0.3	
	E110 (11.0~12.9)	1,131	10.8		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	141	1.4		合計	10,040	100.0	
	E150 (15.0以上)	4	0.1					
	合計	10,472	100.0					
杉平角	E50 (6.9以下)	71	7.5		15%以下	836	94.1	
	E70 (7.0~8.9)	417	43.9		15~20%	52	5.9	
	E90 (9.0~10.9)	351	37.0		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	100	10.6		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	9	1.0		合計	888	100.0	
	E150 (15.0以上)	0	0.0					
	合計	948	100.0					
桧正角	E50 (6.9以下)	42	0.2		15%以下	25,460	95.9	
	E70 (7.0~8.9)	1,016	3.8		15~20%	1,088	4.1	
	E90 (9.0~10.9)	7,375	27.5		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	12,237	45.7		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	5,498	20.5		合計	26,548	100.0	
	E150 (15.0以上)	594	2.3					
	合計	26,762	100.0					