

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50 (6.9以下)	1,332	13.2		15%以下	7,357	77.6	
	E70 (7.0~8.9)	4,480	44.6		15~20%	2,076	21.9	
	E90 (9.0~10.9)	3,237	32.2		20~25%	43	0.5	
	E110 (11.0~12.9)	894	8.9		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	93	1.0		合計	9,476	100.0	
	E150 (15.0以上)	5	0.1					
	合計	10,041	100.0					
杉平角	E50 (6.9以下)	0	0		15%以下	0	0	
	E70 (7.0~8.9)	0	0		15~20%	0	0	
	E90 (9.0~10.9)	0	0		20~25%	0	0	
	E110 (11.0~12.9)	0	0		25%以上	0	0	
	E130 (13.0~14.9)	0	0		合計	0	0.0	
	E150 (15.0以上)	0	0					
	合計	0	0.0					
桧正角	E50 (6.9以下)	57	0.3		15%以下	25,628	94.7	
	E70 (7.0~8.9)	1,311	4.7		15~20%	1,413	5.3	
	E90 (9.0~10.9)	8,531	31.2		20~25%	0	0.0	
	E110 (11.0~12.9)	12,448	45.5		25%以上	0	0.0	
	E130 (13.0~14.9)	4,611	16.8		合計	27,041	100.0	
	E150 (15.0以上)	383	1.5					
	合計	27,341	100.0					