

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	177	2.8		15%以下	5,781	89.6	
	E70	2,551	39.5		15~20%	444	6.9	
	E90	2,212	34.2		20~25%	145	2.3	
	E110	1,166	18.2		25%以上	71	1.2	
	E130	276	4.3		合計	6,441	100.0	
	E150	59	1.0					
	合計	6,441	100.0					
杉平角	E50	14	4.1		15%以下	333	96.7	
	E70	127	36.9		15~20%	8	2.4	
	E90	151	43.8		20~25%	3	0.9	
	E110	49	14.3		25%以上	0	-	
	E130	3	0.9		合計	344	100.0	
	E150	0	-					
	合計	344	100.0					
桧正角	E50	21	0.3		15%以下	9,098	86.9	
	E70	232	2.3		15~20%	1,323	12.7	
	E90	2,431	23.2		20~25%	33	0.4	
	E110	4,717	45.0		25%以上	0	-	
	E130	2,573	24.6		合計	10,454	100.0	
	E150	480	4.6					
	合計	10,454	100.0					