

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,380	2.8		15%以下	72,063	84.2	
	E70	18,614	21.8		15~20%	9,941	11.7	
	E90	36,979	43.2		20~25%	3,277	3.9	
	E110	21,340	25.0		25%以上	127	0.2	
	E130	5,000	5.9		合計	85,408	100.0	
	E150	1,095	1.3					
	合計	85,408	100.0					
杉平角	E50	329	2.9		15%以下	9,920	85.9	
	E70	2,917	25.2		15~20%	933	8.1	
	E90	5,371	46.5		20~25%	450	3.9	
	E110	2,449	21.2		25%以上	237	2.1	
	E130	430	3.8		合計	11,540	100.0	
	E150	44	0.4					
	合計	11,540	100.0					
桧正角	E50	51	0.1		15%以下	84,349	82.2	
	E70	1,067	1.1		15~20%	16,543	16.2	
	E90	14,027	13.7		20~25%	1,496	1.5	
	E110	45,528	44.4		25%以上	24	0.1	
	E130	34,185	33.3		合計	102,412	100.0	
	E150	7,554	7.4					
	合計	102,412	100.0					