

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	654	4.5		15%以下	11,612	80.3	
	E70	4,485	31.0		15~20%	1,902	13.1	
	E90	6,093	42.2		20~25%	889	6.2	
	E110	2,744	19.0		25%以上	51	0.4	
	E130	439	3.0		合計	14,454	100.0	
	E150	39	0.3					
	合計	14,454	100.0					
杉平角	E50	183	5.3		15%以下	3,139	90.8	
	E70	1,046	30.3		15~20%	173	5.0	
	E90	1,598	46.2		20~25%	96	2.8	
	E110	540	15.6		25%以上	49	1.4	
	E130	81	2.3		合計	3,457	100.0	
	E150	9	0.3					
	合計	3,457	100.0					
桧正角	E50	10	0.2		15%以下	7,099	76.8	
	E70	153	1.7		15~20%	2,012	21.8	
	E90	1,697	18.3		20~25%	134	1.4	
	E110	4,192	45.3		25%以上	0	-	
	E130	2,735	29.6		合計	9,245	100.0	
	E150	458	4.9					
	合計	9,245	100.0					