

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	993	4.6		15%以下	17,095	79.4	
	E70	7,759	36.0		15~20%	3,215	14.9	
	E90	8,130	37.7		20~25%	1,200	5.6	
	E110	3,909	18.1		25%以上	18	0.1	
	E130	650	3.1		合計	21,528	100.0	
	E150	87	0.5					
	合計	21,528	100.0					
杉平角	E50	97	5.9		15%以下	1,323	81.3	
	E70	589	36.2		15~20%	172	10.5	
	E90	676	41.5		20~25%	97	6.0	
	E110	223	13.7		25%以上	35	2.2	
	E130	40	2.5		合計	1,627	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	1,627	100.0					
桧正角	E50	13	0.2		15%以下	8,107	63.4	
	E70	290	2.3		15~20%	4,382	34.3	
	E90	2,837	22.1		20~25%	294	2.3	
	E110	5,745	44.9		25%以上	0	-	
	E130	3,319	25.9		合計	12,783	100.0	
	E150	579	4.6					
	合計	12,783	100.0					