

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	756	4.1		15%以下	15,171	81.5	
	E70	7,055	37.9		15~20%	2,453	13.2	
	E90	6,859	36.8		20~25%	938	5.1	
	E110	3,308	17.7		25%以上	36	0.2	
	E130	558	3.1		合計	18,598	100.0	
	E150	62	0.4					
	合計	18,598	100.0					
杉平角	E50	123	4.9		15%以下	2,071	81.9	
	E70	877	34.7		15~20%	246	9.8	
	E90	1,134	44.9		20~25%	157	6.3	
	E110	346	13.7		25%以上	49	2.0	
	E130	43	1.8		合計	2,523	100.0	
	E150	0	-					
	合計	2,523	100.0					
桧正角	E50	12	0.1		15%以下	13,208	82.2	
	E70	292	1.9		15~20%	2,755	17.2	
	E90	2,663	16.6		20~25%	83	0.6	
	E110	7,472	46.5		25%以上	0	-	
	E130	4,745	29.5		合計	16,046	100.0	
	E150	862	5.4					
	合計	16,046	100.0					