

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	314	2.6		15%以下	9,978	79.9	
	E70	3,018	24.1		15~20%	1,793	14.4	
	E90	5,690	45.6		20~25%	694	5.6	
	E110	2,866	22.9		25%以上	8	0.1	
	E130	526	4.3		合計	12,473	100.0	
	E150	59	0.5					
	合計	12,473	100.0					
杉平角	E50	50	4.6		15%以下	924	84.5	
	E70	336	30.7		15~20%	107	9.9	
	E90	520	47.6		20~25%	37	3.4	
	E110	162	14.9		25%以上	23	2.2	
	E130	23	2.2		合計	1,091	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,091	100.0					
桧正角	E50	13	0.1		15%以下	16,868	80.8	
	E70	303	1.5		15~20%	3,712	17.9	
	E90	3,448	16.5		20~25%	253	1.3	
	E110	9,879	47.4		25%以上	0	-	
	E130	6,129	29.4		合計	20,833	100.0	
	E150	1,061	5.1					
	合計	20,833	100.0					