

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,654	4.0		15%以下	56,864	84.3	
	E70	16,305	24.2		15~20%	8,452	12.6	
	E90	29,580	43.9		20~25%	2,012	3.0	
	E110	15,786	23.4		25%以上	2	0.1	
	E130	2,723	4.0		合計	67,330	100.0	
	E150	282	0.5					
	合計	67,330	100.0					
杉平角	E50	357	5.5		15%以下	6,014	92.1	
	E70	2,131	32.6		15~20%	420	6.5	
	E90	2,955	45.3		20~25%	74	1.2	
	E110	971	14.9		25%以上	13	0.2	
	E130	102	1.6		合計	6,521	100.0	
	E150	5	0.1					
	合計	6,521	100.0					
桧正角	E50	115	0.1		15%以下	108,105	84.4	
	E70	1,655	1.3		15~20%	19,140	15.0	
	E90	19,134	15.0		20~25%	666	0.6	
	E110	58,825	45.9		25%以上	0	0	
	E130	40,505	31.6		合計	127,911	100.0	
	E150	7,677	6.1					
	合計	127,911	100.0					