

| 種類  | 強度等級 |        |       |         | 含水率    |        |       |        |
|-----|------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|
|     | 強度等級 | 本数     | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率    | 本数     | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50  | 226    | 2.7   |         | 15%以下  | 7,492  | 87.3  |        |
|     | E70  | 1,742  | 20.3  |         | 15~20% | 936    | 11.0  |        |
|     | E90  | 3,730  | 43.5  |         | 20~25% | 138    | 1.7   |        |
|     | E110 | 2,388  | 27.8  |         | 25%以上  | 0      | 0.0   |        |
|     | E130 | 438    | 5.2   |         | 合計     | 8,566  | 100.0 |        |
|     | E150 | 42     | 0.5   |         |        |        |       |        |
|     | 合計   | 8,566  | 100.0 |         |        |        |       |        |
| 杉平角 | E50  | 47     | 4.7   |         | 15%以下  | 919    | 91.0  |        |
|     | E70  | 333    | 33.0  |         | 15~20% | 76     | 7.6   |        |
|     | E90  | 473    | 46.8  |         | 20~25% | 13     | 1.3   |        |
|     | E110 | 141    | 14.0  |         | 25%以上  | 1      | 0.1   |        |
|     | E130 | 14     | 1.4   |         | 合計     | 1,009  | 100.0 |        |
|     | E150 | 1      | 0.1   |         |        |        |       |        |
|     | 合計   | 1,009  | 100.0 |         |        |        |       |        |
| 桧正角 | E50  | 13     | 0.1   |         | 15%以下  | 20,412 | 90.8  |        |
|     | E70  | 241    | 1.1   |         | 15~20% | 2,009  | 9.0   |        |
|     | E90  | 2,976  | 13.2  |         | 20~25% | 30     | 0.2   |        |
|     | E110 | 10,018 | 44.6  |         | 25%以上  | 0      | 0.0   |        |
|     | E130 | 7,646  | 34.0  |         | 合計     | 22,451 | 100.0 |        |
|     | E150 | 1,557  | 7.0   |         |        |        |       |        |
|     | 合計   | 22,451 | 100.0 |         |        |        |       |        |