

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	934	7.0		15%以下	9,839	72.7	
	E70	4,370	32.2		15~20%	2,801	20.7	
	E90	5,518	40.7		20~25%	892	6.6	
	E110	2,332	17.2		25%以上	0	0.0	
	E130	341	2.6		合計	13,532	100.0	
	E150	37	0.3					
	合計	13,532	100.0					
杉平角	E50	92	6.0		15%以下	1,407	90.8	
	E70	546	35.2		15~20%	110	7.2	
	E90	681	44.0		20~25%	24	1.6	
	E110	209	13.5		25%以上	6	0.4	
	E130	18	1.2		合計	1,547	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,547	100.0					
桧正角	E50	27	0.1		15%以下	23,340	82.5	
	E70	360	1.3		15~20%	4,732	16.8	
	E90	4,371	15.5		20~25%	193	0.7	
	E110	13,284	46.9		25%以上	0	0	
	E130	8,686	30.7		合計	28,265	100.0	
	E150	1,537	5.5					
	合計	28,265	100.0					