

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	603	4.5		15%以下	9,605	71.3	
	E70	3,785	28.1		15~20%	2,877	21.4	
	E90	6,103	45.3		20~25%	979	7.3	
	E110	2,579	19.1		25%以上	0	0.0	
	E130	370	2.8		合計	13,461	100.0	
	E150	21	0.2					
	合計	13,461	100.0					
杉平角	E50	47	11.2		15%以下	230	54.6	
	E70	172	40.9		15~20%	146	34.8	
	E90	174	41.5		20~25%	41	9.8	
	E110	27	6.4		25%以上	3	0.8	
	E130	0	0.0		合計	420	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	420	100.0					
桧正角	E50	8	0.1		15%以下	18,159	82.5	
	E70	224	1.1		15~20%	3,707	16.9	
	E90	3,128	14.2		20~25%	120	0.6	
	E110	9,851	44.8		25%以上	0	0.0	
	E130	7,215	32.8		合計	21,986	100.0	
	E150	1,560	7.0					
	合計	21,986	100.0					